

Schutzfolie Novacel 4 2 2 3 RB

Novacel 4223 schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung, Kratzern, Werkzeugabdrücken etc. während Verarbeitung, Lagerung, Transport, Montage, ...

Diese schwarz-weiße (Unterseite schwarz) 80-my-Schutzfolie ist besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (z.B. Abkanten, Biegen, Stanzen) und starke Verformungen, vor allem bei der Herstellung von Gehäusen und Behältern aus Edelstahl, Aluminium und bandbeschichteten Blechen (Coil Coating; Novacel ist Mitglied der ECCA). Die PE-Folie wirkt in vielen Fällen wie ein Gleit- oder Schmiermittel und kann dadurch die Standzeiten der Werkzeuge verlängern. Im Bausektor ist dieses Produkt ideal zum Schutz von Fensterbänken und Profilen (Fenster/Türen) aus Kunststoff und Aluminium (auch pulverbeschichtet). Die weiße Oberfläche ermöglicht ein einfaches Beschriften/Markieren von Kommissionen.

Der Naturkautschuk-Kleber gibt Novacel 4223 eine besonders große Anwendungsbreite auf den verschiedensten Oberflächen von glänzend über matt bis zu leichten Mustern und Strukturen.

Anwendungsbereiche

- Aluminium: eloxiert, nicht eloxiert
- Edelstahl: 3d, 3c, geschliffen, gebürstet
- Kunststoffe
- Bandbeschichtung (Coil Coating): bis Glanz 90°
- Schichtstoffe
- Lackierte Materialien
- Verchromte und vernickelte Metalle

Novacel 4223 ist nicht geeignet für den Schutz von Kupfer und Messing.
Für alle anwendungstechnischen Fragen stehen unsere Fachberater zur Verfügung.

Technische Daten

Träger:	Polyäthylen (LDPE)
Farbe:	schwarz-weiß mit blauen Streifen (Abstand ca. 13 cm)
Klebmasse:	Kautschuk und Harze
Dicke (AFERA 4006):	80 my
Reißfestigkeit (AFERA 4004) längs:	> 1,2 daN/cm
quer:	> 0,9 daN/cm
Dehnung (AFERA 4005) längs:	> 300%
quer:	> 400%
Linearer Haftwert (AFERA 4001):	45 cN/cm
Abzugskraft nach 3 Monaten:	60-200 cN/cm je nach Oberfläche und Material
Abrollwiderstand (AFERA 4008):	180 cN/cm
UV-Beständigkeit:	6 Monate



Novacel GmbH · Donatusstraße 145 · 50259 Pulheim

Telefon 0 22 34 / 8 10 91-94 · Fax 0 22 34 / 8 48 03 · Ein Unternehmen der



CHARGEURS
INTERNATIONAL

Bei den technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte nach AFERA-Normen (Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs - Verband europäischer Klebebandhersteller). Die Anwendungsgrenzen müssen durch eigene Tests ermittelt werden.

Verarbeitungshinweise

Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur (optimal 20° C), Verarbeitung innerhalb von sechs Monaten.
Die zu schützende Oberfläche muß sauber und trocken, d.h. frei von Fetten, Ölen, Lösungsmitteln etc. sein. Die Beschichtung soll bei Raumtemperatur (nicht unter 15° C) erfolgen, ebenso das Abziehen der Schutzfolie. Für eine nachfolgende Bearbeitung oder Verformung muß die Folie falten- und blasenfrei, ohne Überdehnung (Dehnung unter 1%) aufgetragen werden, am besten mit einer Kaschiervorrichtung. Aufgrund der hohen Eigenhaftung auf der Rolle und um eine Überdehnung auszuschließen, soll bei der maschinellen Beschichtung die Schutzfolie ohne Spannung (Bremsen) verarbeitet werden.

Lieferformen

In Rollen, Länge: 700 m.
Standardbreiten: 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm.
Produktionsbreiten: 1610 mm, 2010 mm und 2520 mm.
Die gewünschten Breiten schneiden wir zu.
Rollendurchmesser: ca. 285 mm .
Kerninnendurchmesser: 76 mm.

Recycling / Entsorgung

Die Novacel-Schutzfolie 4223 ist recyclingfähig.
Wenn eine Wiederverwertung (Recycling) nicht möglich ist, kann diese Schutzfolie schadlos in einer Hausmüllverbrennungsanlage verbrannt oder auf einer Hausmülldeponie abgelagert werden.

Besondere Hinweise

Da Novacel-Schutzfolien für die verschiedensten Anwendungsbereiche eingesetzt werden und die Einsatzbedingungen variieren, können die Angaben dieses Merkblatts nur den Charakter allgemeiner Empfehlungen haben. Die Eignung des Produkts für den gewünschten Zweck muß durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden. Insbesondere zu berücksichtigen sind dabei Art und Oberflächenstruktur des zu schützenden Materials, mechanische und thermische Belastung sowie Anwendungsdauer und Alterungsbeständigkeit.

Gewährleistungsansprüche bestehen nur in Abhängigkeit der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB).

Technische Änderungen vorbehalten.